



6001 ABR PRIMER BRUT

الدهان الاولى(اساس) الخرساني المكشوف هو عبارة عن دهان أساسى من الجبس الإقتصادي مكون من مكون واحد من أكريليك بوليمر يزيد من التصاق ووقت العمل على السطح قبل تطبيق اللصقات الأسمنتية أو الجبسية للأسطح الخرسانية المكشوفة.

أماكن الاستخدام

- داخلية وخارجية.
- على الأسطح الأفقية والعمودية .
- على الأسطح.
- كأساس لزيادة قوة الالتصاق عند وضع الجص والجير والأسمنت على الأسطح الخرسانية المكشوفة.

الميزات / المزايا

- سهل التطبيق.
 - يزيد من التصاق الأسمنت والجبس بالخرسانة المكشوفة.
 - يمنع فقدان الماء السريع للأسمنت وخاصة لللصقات ذات الأساس الجبسي.
 - يزيد من وقت العمل وقابلية التشغيل للأسمنت وخاصة لللصقات ذات الأساس الجبسي.
 - خالي من المذيبات.
- إرشادات التطبيق (الاستخدام):**

أ) تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليماً، يجب أن يكون السطح خالياً من المخلفات (الزيت والأوساخ والمنظفات والصابون وما إلى ذلك) التي تمنع الالتصاق. إذا لزم الأمر ، يجب أن يتم قمل السطح باستخدام بلاط إصلاح ABR RP 7001 ويجب إصلاح الشقوق.

ب) تحضير المنتج:

يتم تطبيق Primer Brut 6001 بالفرشاة أو الرول بعد إضافة 25% من الماء في الدلو البلاستيكي والخلط جيداً. يوصى بعمل الخليط بخلاط سرعة منخفضة أقل من 500 دورة في الدقيقة. وقت التجفيف 45-60 دقيقة. لا تستخدمه قبل أن يجف. يجب ألا تقل درجة حرارة سطح التطبيق عن 5 درجات مئوية إلى 30 درجة مئوية ويجب ألا يتلقى السطح مطراً. بعد أن يجف Primer Brut 6001 المطبق ، يجب أن يبدأ تطبيق الجبس بعد 24 ساعة على الأقل. بعد التطبيق ، يجب غسل اليدين وأدوات التطبيق بكمية كبيرة من الماء.



6001 ABR PRIMER BRUT

الدهان الاولي(اساس) الخرساني المكشوف هو عبارة عن دهان أساسي من الجبس الإقتصادي مكون من مكون واحد من أكريليك بوليمر يزيد من التصاق ووقت العمل على السطح قبل تطبيق اللصقات الأسمنتية أو الجبسية للأسطح الخرسانية المكشوفة.

القضايا التي يتعين النظر فيها

- راجع صحيفة بيانات السلامة للحصول على معلومات.
- الاستهلاك المحدد لأغراض المعلومات العامة.
- قد يختلف تبعًا لظروف التطبيق وخصائص السطح.

تنظيف الأدوات:

يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء بعد التطبيق. يمكن إزالة Primer Brut 6001 ميكانيكيًا فقط من السطح بعد التصلب.

تحذيرات الأمان

- S2 يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- S24/25 تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S26 عند ملامسة العين ، اغسلها بالماء واستشر الطبيب.
- 228 عند ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء.
- S29 لا تفرغ في المجاري.
- S46 في حالة البلع ، استشر الطبيب على الفور وأظهر العبوة أو الملصق.

التخزين

يجب تخزينه في عبوة أصلية غير مفتوحة في بيئة باردة وجافة عن طريق الحماية من الصقيع. للتخزين قصير الأمد ، يجب وضع 3 منصات نقالة كحد أقصى مرارًا وتكرارًا ويجب أن يتم الشحن بنظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. للتخزين طويل الأمد ، لا ينبغي وضع المنصات مرارًا وتكرارًا. يمكن تخزينها لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج إذا تم استيفاء شروط التخزين المناسبة. يجب أن تبقى العبوات المفتوحة مغلقة بإحكام وتخزينها في ظروف تخزين مناسبة ويجب استخدامها خلال أسبوع واحد.

الاستهلاك

يتراوح من 150 إلى 250 جرام / م² تقريبًا اعتمادًا على امتصاص وخشونة السطح. (استهلاك الخليط المخفوق 160-210-375 جرام / م² يتم تطبيقه بطريقة يتم فيها تطبيق طبقة واحدة بسماكة تتراوح بين 160 و 280 ميكرون).

الحزمة

في اسطال (دلو) بلاستيكية سعة 20 كغ ، و 12 كغ ، و 5 كغ.



6001 ABR PRIMER BRUT

الدهان الاولي(اساس) الخرساني المكشوف هو عبارة عن دهان أساسي من الجبس الإقتصادي مكون من مكون واحد من أكريليك بوليمر يزيد من التصاق ووقت العمل على السطح قبل تطبيق اللاصقات الأسمنتية أو الجبسية للأسطح الخرسانية المكشوفة.

(23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)

المواصفات الفنية

معلومات عامة	البيانات
الهيكل المادي	البوليمر المعدل ، التشتت القائم على الراتنج
اللون	أخضر
التناسق	تناسق الفرشاة
كثافة (مركزة)	1,50 - كغ / lt
سماكة التطبيق	دقيقة. 0,20 ملم مكس. 0,40 ملم
تطبيق درجة حرارة الأرض	+5 درجة مئوية +35 درجة مئوية
درجة حرارة الخدمة	- 20 درجة مئوية +80 درجة مئوية
وقت التجفيف	60/120 دقيقة.
وقت التجفيف الكامل	-24 ساعة