



6003 ABR PRIMER CA

الدهان الاولى المعزز للخرسانة الملتصقة
أساسه الاكريليك ، مكون واحد ، جاهز
للاستخدام الدهان الاولى على الأسطح
المتربة والماصة.

أماكن الاستخدام

- في تقليل امتصاص الماء للخرسانة ، والخرسانة الغازية ، والفحم الحجري ، والجبس ، وذراع التسوية ، والخشب ، والجص ، وما إلى ذلك أو قبل تطبيق مواد الطلاء ، والمواد اللاصقة للسيراميك ، ومنتجات العزل المائي ، وذراع التسوية وذراع التسوية الذاتي.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي على الأسطح الأفقية والعمودية.

الميزات / المزايا

- يمنع الغبار من خلال اختراق السطح بخاصية التشريب.
 - يقلل من امتصاص السطح ويجعل السطح جاهزًا للتطبيق.
 - يساهم في تكوين سطح خالي من الغبار.
 - جاهز للاستخدام وسهل وسريع التطبيق.
 - خالية من المذيبات وصديق للبيئة.
- إرشادات التطبيق (الاستخدام):**

أ) تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح جافًا ونظيفًا وسليمًا وخاليًا من الغبار والزيت والأوساخ أو المواد المانعة للالتصاق يجب تنظيفها من السطح ويجب كشط المواد مثل البلاط وبقايا الأسمنت. يجب أن يتم إصلاح العيوب السطحية التي يزيد عمقها عن 1 سم باستخدام بلاط ترميم لإصلاح العيوب قبل 6-8 ساعات. في الحالات التي تتطلب وجود بلاط للإصلاح الإنشائي ، يجب استخدام بلاط إصلاح إنشائي.

ب) تحضير المنتج:

يجب رج Primer CA 6003 قبل التطبيق وتطبيقه بشكل متجانس على السطح باستخدام فرشاة أو بكرة.



6003 ABR PRIMER CA

الدهان الاولي المعزز للخرسانة الملتصقة
أساسه الاكريليك ، مكون واحد ، جاهز
للاستخدام الدهان الاولي على الأسطح
المتربة والماصة.

القضايا التي يتعين النظر فيها

- راجع صحيفة بيانات السلامة للحصول على معلومات.
- الاستهلاك المحدد لأغراض المعلومات العامة.
- قد يختلف تبعًا لظروف التطبيق وخصائص السطح.

تنظيف الأدوات:

يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء بعد التطبيق. يمكن إزالة Primer CA 6003 ميكانيكيًا فقط من السطح بعد التصب.

تحذيرات الأمان

- S2 يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- S24/25 تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S26 عند ملامسة العين ، اغسلها بالماء واستشر الطبيب.
- 228 عند ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء.
- S29 لا تفرغ في المجاري.
- S46 في حالة البلع ، استشر الطبيب على الفور وأظهر العلبة أو الملصق.

التخزين

يجب تخزينه في عبوة أصلية غير مفتوحة في بيئة باردة وجافة عن طريق الحماية من الصقيع. للتخزين قصير الأمد ، يجب وضع 3 منصات نقالة كحد أقصى مرارًا وتكرارًا ويجب أن يتم الشحن بنظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. للتخزين طويل الأمد ، لا ينبغي وضع المنصات مرارًا وتكرارًا. يمكن تخزينها لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج إذا تم استيفاء شروط التخزين المناسبة. يجب أن تبقى العبوات المفتوحة مغلقة بإحكام وتخزينها في ظروف تخزين مناسبة ويجب استخدامها خلال أسبوع واحد.

الاستهلاك

الاستهلاك الموصى به لكل متر مربع وتطبيق طبقة واحدة (طلاء واحد) 0,1 – 0,2 كغ قد تختلف هذه القيمة حسب السطح والظروف المحيطة.

الحزمة

في 5 لتر و 10 لتر و 30 لتر اوعية بلاستيكية.



6003 ABR PRIMER CA

الدهان الاولى المعزز للخرسانة الملتصقة
أساسه الاكريليك ، مكون واحد ، جاهز
للاستخدام الدهان الاولى على الأسطح
المترية والماصة.

(23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

مظهر \ الشكل

العمر الافتراضي

التركيب الكيميائي

كثافة

PH

وعاء التخزين

وقت الانتظار بين الطبقات (الطلاءات)

وقت انتظار طلاء ممتاز

عمق المعالجة

امتصاص الماء الشعري ونفاذية الماء

رد فعل على النار

سائل غير شفاف

12 شهراً في عبوة غير مفتوحة في بيئة جافة

دهان اولى اسه من البوليمر المستحلب

1.00 ± 0.1 غرام / سم²

8-9

الحد الاقصى 1 ساعة

الحد الادنى 1 ساعة

الحد الادنى 2 ساعة

5 ملم

0.1 كغ / م² 2 ساعة 0.5

E